



Make Your Space™


Master Catalog  
2026

リサイクルコーリアン®  
リコリ®  
 ReCoRi® シリーズ

NEW

新色リコリブラックが追加されました！

2026 New Color  
 ReCoRi BLACK  
 リコリブラック (RCK)



原寸

ReCoRi WHITE  
 リコリホワイト (RCW)



原寸

ReCoRi IVORY  
 リコリアイボリー (RCI)




原寸

ReCoRi BEIGE  
 リコリベージュ (RCB)



原寸

ReCoRi GRAY  
 リコリグレー (RCG)



原寸

リサイクル率	20%
特長	プレコンシューマリサイクル商品 工場での製造工程において発生する、従来は廃棄していたものをリサイクルしています。
CO <sub>2</sub> 排出量削減率	リサイクル率と同じ20%の削減(当社比)
サイズ	12mm × 762mm × 3658mm(コーリアン®と同様)
物理特性	コーリアン®と同様

特設サイト




# リサイクルするコーリアン®

## コーリアン®はプレコンシューマリサイクルに取り組んでいます

通常のコーリアン®は主原料と顔料、クランチなどを混ぜた液体をベルトマシンに注入してつくります。リサイクル コーリアン®のクランチは、生産時に発生する端材や性能面以外(割れや欠けなど)で規格外になったシートを回収し、粉碎したものです。

この度、業界最高\*のリサイクル率を有するReCoRi(リコリ)®シリーズを開発しました。

\*2026年1月当社調べ



### POINT 1

コーリアン®シートは有害性がないためかつては端材などを埋立または焼却処分していましたが、1999年よりセメントへのリサイクルを開始し、2011年12月をもって富山工場はゼロエミッションを達成。

### POINT 2

ReCoRi®は、工場での製造工程において発生する、従来は廃棄していたものをリサイクルするプレコンシューマリサイクル商品です。リサイクルしていますがコーリアン®と同様の物理特性を有しています。

### POINT 3

今まで外部リサイクルとしていた端材や規格外シートを自社内回収・粉碎し、高い意匠性とリサイクル率を兼ね備えたReCoRi®へ再生しました。

## Contents

2026 ReCoRi® New Color	1-2
リサイクルするコーリアン®	3-4
2026 New Colors	5-10
What's CORIAN®?	11-12
Scenes with CORIAN®	13-14
Selected Colors	15-23
Case Studies	24-38
25 NEWoMan TAKANAWA	
27 ヴィー ヴァンドーム青山 ルミネ立川店	
29 ダイアナ トータルルック ルミネ新宿店	
30 グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部	
31 KDDI 高輪新本社	
33 株式会社フクダ	
34 東京都現代美術館	
35 酒蔵ホテル® KIREI	
36 西宮・酒蔵通り住宅公園 ALLAGI株式会社 STYLE HOUSE	
37 宮崎M氏邸	
Feature/Data	40-48
41 素材の特性/自由な加工性	
42 メンテナンス	
43 環境への配慮	
44 試験データ	
45 カラー 一覧	
47 サイズと価格指数	
48 シート適合シーム接着剤カラー 一覧表	
49 インフォメーション	

# 2026 NEW COLORS

## 時を映す、 穏やかなニュートラルトーン

変化の時代にあって、人はより自然体の美しさを求めています。

2026年、コーリアン®の新色テーマは、  
“今の空間に寄り添うニュートラルトーン”です。

過度な装飾ではなく、光や素材の質感を静かに引き立てる色。  
アースカラーや鉱物、雪、風の流れといった自然のニュアンスをモチーフに、  
穏やかで、心に残るマテリアル感を追求しました。

それぞれの色が空間の中で控えめに、しかし確かな存在感を放ちます。

# 2026 NEW COLORS

## Juniper


ジュニパー (KL)

淡いグレーブルーに温かみのあるゆらぎが重なるニュアンスカラー。

冷たさの中に温もりを感じるバランスがほどよく、  
自然素材や鉱物など異素材との調和も美しい。

風にゆれるジュニパーベリーの枝のように、  
繊細で奥ゆかしい表情を空間に添えます。

# 温冷の調和 # 枝の色 # 静かなリズム



原寸



全体イメージ(500 × 1500mm / 縮尺約1/9)



2026 NEW COLORS



2026 NEW COLORS

# Sorrel

ソレル (MJ)

黒とグレー、錆色が織り成すドラマティックな表情。  
大地の力強さと金属的な深みを併せ持ち、  
建築素材やアートピースのような存在感を放ちます。  
流れるような模様が、空間に重厚な奥行きを与える。

#大地の躍動感 #メタリックとの相性 #力強さ



原寸



全体イメージ(500 × 1500mm / 縮尺約1/9)

# Dove

ドーブ (DV)

やわらかな温灰色に、微細な粒子が奥行きを添える。  
石や土の穏やかなトーンを思わせるニュートラルグレーは、  
空間に静けさと上質な落ち着きをもたらします。  
無機質にもナチュラルにも寄り添う、包容力のある一色。

#柔和 #静穏 #岩肌の風合い



原寸



全体イメージ(500 × 1500mm / 縮尺約1/9)

# 2026 NEW COLORS

## Sparkling Granita

スパークリンググラニータ (SPG)

乳白の粒子がきらめく、清らかなホワイト。

氷や雪の結晶のように光をとらえ、


どの角度からもみずみずしく輝く表情を見せます。

軽やかでありながら、洗練された印象を与える新しい白。

#氷菓 #透明感 #清潔感 #建築的ホワイト



原寸



全体イメージ(500 × 1500mm / 縮尺約1/9)

白の領域は、空間のムードを整える基調です。

光の受け方や影の淡さ、空気の澄み方。  
白のトーンがわずかに変わるだけで、空間の気配は静かに表情を変えていきます。

粒子の大きさや透明度、石目の密度、流れ模様の方向性。  
そして、わずかな黄の気配や、ほのかなグレーの陰り。  
こうした微細な差異が、光の伸び方や陰影の深さ、素材どうしの関係に、変化をもたらします。  
それらが重なり合うことで、空間に宿る余白の深さが形づくられます。

光と空気の在り方を整え、空間のクオリティを静かに方向づける色。  
その豊かな表現を生み出すために、私たちは白のトーンを磨き続けてきました。

意図したムードを繊細に立ち上げる力——それが、コーリアン®の白です。

## 色を超えて立ち上がる、白の気配



写真:左上から順に  
グレイシアホワイト / デザイナーホワイト / アンタークティカ / シラスホワイトII / リコリアイホリー  
ソルト / スパークリンググラニータ / ホワイトオニックス / グレイシアアイス / カラカッタグレージュ  
リコリアホワイト / エベレスト / リバーパール / ペナローホワイト / ビスク  
レインクラウドII / ストーンクレストスモーク / ホワイトジャスミン / カメオホワイト / ライスベーパー

What's CORIAN®?

## 思い描いた デザインをカタチに

# コーリアン®の 10 features of Corian® の特長

## 01 60色の豊かな色柄

自然な模様から単色まで豊かなバリエーションで、ナチュラルな雰囲気も、カジュアルなカラーリングも、モダンな組み合わせも実現します。さまざまな素材とともに空間に調和させることも、あるいは特別なアクセントとすることも、自由自在。塗装やプリントとは異なる、深みのある色合いも特長です。



## 03 mm単位の切断、穴開けも容易

コーリアン®の加工に用いるのは、木材の加工と同じ工具です。天然石・タイルよりはるかに容易に「切る」、「穴を開ける」、さらに「面とり」などの加工ができます。形状にあわせてmm単位の切断、小さな穴開けもでき、NCルーターを使用すれば、さらに複雑な加工も。その加工性の高さから、さまざまな用途に幅広く用いられています。



## 02 人肌になじむ、温度と質感

手で触れたときのしっとりとした感触、そして冷たさを感じない心地よさ。コーリアン®は、木や土や紙といった、自然に近い素材のような優しさを備え、人肌になじみます。表面的ではなく、素材そのものが持つ上質感。それは、手で触れたときだけでなく、視覚的にも伝わり、独特の存在感を放ち、空間全体のクオリティを高める役割も果たします。



## 04 全光線透過率 7.8%\*

コーリアン®には透光性のあるカラーがあります。ベーシックな白系だけでなく、色みのあるもの、柄の入ったものもそろえ、優しい光の演出をお手伝いします。光と組み合わせることで、コーリアン®ならではの奥行きのある柄の美しさも引き立ちます。照明器具のカバーをはじめ、カウンターや看板の内側から光をあてて発光させる内照式のデザインに用いられるほか、彫り加工やカッティングシートと組み合わせてサインを光らせるなど、独創的な演出に、その特性が活かされています。

※12mm厚のホワイトオニックスの場合



## 05 たとえば、10mのカウンターも継ぎ目なく

専用の接着剤を使用することで、コーリアン®同士の継ぎ目はほとんど目立ちません。長いカウンターや巨大なテーブル、円形のベンチや複雑な形のオブジェも、シームレスに製作することができます。立体的なデザインもまるで一体成形したような仕上がり。ミニマルなデザインやソリッド感を求めるとき、シームレス接着の魅力が最大限に発揮されます。機能面でも、継ぎ目に汚れがたまらない利点があります。

※色柄によっては、シートの継ぎ目で柄が途切れることがあります。詳細は44ページをご参照ください。

## 06 熱曲げ加工で表現する曲面

熱加工により「曲げる」ことができるのも、コーリアン®の特長です。工具で容易に面とりもできるので、大きなカーブから小さなカーブまで思い通りに。たとえば、一枚の布のような柔らかなデザインも実現できます。さらに、シームレス接着との組み合わせで、3次元の複雑な曲面を生み出すことも可能です。ほかの素材では難しい大胆な曲面をコーリアン®で表現してみませんか。



## 08 ホルムアルデヒドの発生0.0mg/L(20℃)

コーリアン®シートは、シックハウス症候群の原因とされる人体に有害なホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)は一切発生しません。化学物質の発生に関する非常に厳しい基準をクリアし、米国NPOグリーンガードによる「グリーンガード室内空気質認証」「グリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境ゴールド認証」を取得しています。住宅や商業施設をはじめ、幼稚園や学校などでも安心してご使用いただけます。

## 09 汚れが染みにくく、漂白や研磨で元通り

均質なソリッド材なので、汚れが染み込みにくく、普段のお手入れは、水拭きやキッチン用洗剤を浸した布で拭きとるだけ。汚れが落ちにくい場合は、クリームクレンザーや研磨粒子付きのスポンジでさっと磨いて。漂白剤も使用できます。万一、表面に傷がついてしまった場合も、サンドペーパーによる研磨で手軽に修繕が可能です。

※濃色系コーリアン®をご使用の場合はお手入れの方法が異なります。詳細は42ページをご参照ください。

## 07 製造からリサイクルまで

製造過程においても、焼却処分しても有毒ガスやダイオキシンを発生しないクリーンな素材です。富山工場では、1999年よりセメントへのリサイクルを開始し、2011年12月をもってゼロエミッションを達成しています。また、プレコンシューマリサイクルに取り組み、2024年10月にリサイクルコーリアン®「ReCoRi(リコロ)®シリーズ」を発売しました。




リサイクルコーリアン®  
ReCoRi® シリーズ

## 10 高い耐衝撃性、耐熱性

人工大理石の弱点と思われるがちな、傷や熱。コーリアン®なら優れた耐衝撃性\*と耐熱性を備えています。たとえば、12mm厚のコーリアン®に90cmの高さから450gの鋼球を落下させた場合、損傷はありませんでした。また、280℃に熱された鍋を5分間放置した場合も、大きな損傷はありませんでした。均質なソリッド材であるため、表面が剥がれたり、液体が染み込むこともありません。いつまでも美しさを保つことができる耐久性の高さには定評があります。

※ソリッドシリーズの場合



## 曲げる、つなぐ、光を通す —

さまざまな加工ができるコーリアン®だからこそ、思い描いたイメージをそのままに、カタチにできます。



Photo: Kenta Hasegawa



- ①アール加工が施された幅約4mのカウンター。思わず触れてみたくなるほど滑らかな質感。
- ②シームレス接着と熱曲げ加工により、海底の地形を表現。
- ③キッチンからダイニングへとつながる傾斜は曲げ加工を施し、美しく仕上げている。
- ④アシンメトリーが特徴的な多面体の受付カウンター。
- ⑤ベンチ、打合せテーブルにもなる直径7mの円盤。
- ⑥光と組み合わせた印象的なディスプレイ棚。
- ⑦透光性のある「グレイシアアイス」で文字を象嵌し、内照式の誘導サインを兼ねたベンチ。

⑦使用色:カーボンアグリゲート、グレイシアアイス

コーリアン®の加工性  
Scenes with CORIAN®

# Selected Colors

流れ模様のある色柄の原寸と全体イメージの比較  
流れ模様以外の色柄はP45-46のカラー一覧をご覧ください。

- 16 プリマ  
Prima
- 19 デュポン™プライベートコレクション  
DuPont™ Private Collection
- 22 コテトテ  
Cotetote
- 23 ユラギ  
Yuragi

⚠ P16-23における柄写真の見方について

正方形の写真は原寸大のものからトリミングしたイメージで、長方形の写真は原板の比率のまま、約1/9に縮小したイメージとなっています。

▼原寸      ▼全体イメージ(原板の実寸サイズは500×1500mm)




QRコードは当該柄へのホームページ・リンク先となります。

これらの柄については、製法上、シートごとに柄の流れ方が異なり、同一原板でも場所によって柄が異なる場合がございます。また、まれに柄が顔料のかたまりのように見える場合がございます。




カラー一覧


## Prima



ストーンレストスモーク  
(SRS)



カラカッタグレイジュ  
(CCG)



ニュートラルアグリゲート  
(NXA)



アッシュアグリゲート  
(HXA)



Prima



ウェザードアグリゲート  
(WX)



カーボンアグリゲート  
(CX)



ホワイトオニックス  
(WQ)



グレーオニックス  
(GQ)

Prima



ライムストーンプリマ  
(LI)



デューンプリマ  
(UX)



イブニングプリマ  
(EP)




コスモスプリマ  
(PX)



リバーパール  
(RH)



ウィッチヘーゼルⅡ  
(TD2)



シラスホワイトⅡ  
(CR2)





セージブラッシュⅡ  
(AH2)



サンドストーム  
(TO)



ヘーゼルナッツⅡ  
(JC2)



クラムシェルⅡ  
(CL2)



レインクラウドⅡ  
(RC2)



アロールートII  
(JB2)




シックイベージュ  
(JNX)



ラバロックII  
(AA2)




リキュウグレー  
(JHX)



ジュニパー **NEW**  
(KL)



ヨウカンブラウン  
(JWX)



ソレル **NEW**  
(MJ)



スミグレー  
(JCX)



カームニュートラル  
(CMN)



カームベージュ  
(CMB)



カームグレイッシュブルー  
(CMG)



カームダークブラウン  
(CMD)

## Case Studies

- 25 NEWoMan TAKANAWA
- 27 ヴィエー ヴァンドーム青山 ルミネ立川店
- 29 ダイアナ トータルルック ルミネ新宿店
- 30 グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
- 31 KDDI 高輪新本社
- 33 株式会社フクダ
- 34 東京都現代美術館
- 35 酒蔵ホテル® KIREI
- 36 西宮・酒蔵通り住宅公園 ALLAGI株式会社 STYLE HOUSE
- 37 宮崎M氏邸

各施工事例のQRコードから詳細情報をご確認いただけます。



Photo: Yoshihito Imaeda



Case Studies 01



NEWoMan TAKANAWA

JR高輪ゲートウェイ駅直結の「NEWoMan TAKANAWA」南棟エントランスには、通路を“広場”へと変える彫刻的なソファが設けられている。サステナブルな素材であるReCoRi(リコリ)®シリーズを用い、角と曲線を織り交ぜた造形が力強さと柔らかさを両立。滑らかな質感と穏やかなグレーの粒子模様が、空間全体に上質な調和をもたらし、人が自然に集い、立ち止まる穏やかな気配を生み出している。

- デザイン・設計 / 株式会社 シナト、PRINT AND BUILD株式会社
- 使用色 / リコリグレー

コーリアン®使用箇所





Photo: Yoshihito Imaeda



Case Studies 02



ヴァイエー ヴァンドーム青山 ルミネ立川店

日常に寄り添う上質なジュエリーを展開する「ヴァイエー ヴァンドーム青山」のルミネ立川店は、“居心地のよい洞窟”をコンセプトにデザインされた。砂岩を想起させる有機的な空間は、櫛引仕上げの壁や独自のパターンを持つ床材、什器に用いた曲線的なコーリアン®によって表現され、静謐さと品格を漂わせる。滑らかな手触りと自然なゆらぎを感じさせるコーリアン®の質感が、ジュエリーを引き立てながら、空間全体に温もりと洗練を添えている。

■デザイン・設計 / 株式会社ヴァンドームヤマダ

■使用色 / サンドストーン

コーリアン®使用箇所





Photo: Yoshihito Imaeda

Case Studies 03



ダイアナ トータルルック ルミネ新宿店

上質で柔らかな空気をまとう「ダイアナ トータルルック ルミネ新宿店」は、ホテルロビーのようなくつろぎを感じられる空間としてデザインされた。グレーページを基調に、曲線的な什器やソファが穏やかな動線を導き、ブランドの世界観をやさしく表現している。店頭の什器にはコーリアン®を採用。継ぎ目の見えない滑らかな造形と上質な質感が、空間の品格を支え、商品の存在感を引き立てている。

- デザイン/株式会社アッカ
- 使用色/ウィッチヘーゼルII

コーリアン®使用箇所




Photo: Yoshihito Imaeda

Case Studies 04



グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部

中国地方屈指のゴルフクラブ。吹き抜けロビーのクラシックな趣を活かし改装された受付カウンターに、「カームダークブラウン」が採用された。悠久の時間が刻んだ大地を思わせる深みのある流れ模様が木材や擬石と調和し、風格漂う空間を引き締めるアクセントになっている。滑らかな仕上がり高い耐久性は、来館者が日常的に触れるフロントに最適。間接照明の光が天板に柔らかな陰影を生み、コーリアン®の質感を一層引き立てている。

- デザイン・設計/株式会社ベリー
- 使用色/カームダークブラウン

コーリアン®使用箇所






Photo: Yoshihito Imaeda



Case Studies 05



KDDI 高輪新本社

高輪ゲートウェイシティに誕生したKDDI新本社13階の受付エリアには、高輪築堤の曲線をイメージしたコーリアン®製のカウンターが設けられている。継ぎ目のない、滑らかに続く造形が空間に上質な一体感をもたらし、“つなぐ力”という企業理念を象徴する。150年前の高輪築堤が示した技術の精神が、新たなインフラのかたちでこの地に息づいている。

- デザイン・設計 / 株式会社 日建設計
- 使用色 / スミグレー・サンドストーン (受付カウンター・ウェイトングエリアベンチ)、サンドストーン (カフェカウンター)

コーリアン®使用箇所





Photo: Yoshihito Imaeda


Case Studies 06



株式会社フクダ

島根県の総合建設会社・フクダの新社屋は、地域との調和と働きやすさを重視した開放的な空間づくりが特徴。部署を越えた交流が生まれるワークテーブルとソファを備えたロッカー棚の天板は「スミグレー」。和テイストの深い階調を持つ色柄で、光の加減や見る角度によって濃淡が浮かび、空間に豊かな奥行きをもたらす。マットな質感は手触りがよく、広げた書類も見やすい。さらにトイレもコーリアン®で清潔感と洗練美を両立させている。

- 設計／有限会社前田設計事務所
- デザイン監修／株式会社 エリアコネクション
- 使用色／スミグレー(オフィスエリア)、グレイッシュテラゾー(洗面カウンター)



コーリアン®使用箇所




Photo: Yoshihito Imaeda

Case Studies 07



東京都現代美術館

東京都現代美術館では、来館者の多様な身体性に寄り添うため、館内の複雑な動線を立体的に把握できる触察模型《さわる／みつげるMOT》を設置。展示室や吹き抜け、レベル差など建築の特徴を正確に示す立体模型には、耐久性と心地よい触感を持つコーリアン®を採用。視覚障害者をはじめ、誰もが安心して触れ、確かめながら巡ることができる、美術館の新しい“道しるべ”として機能している。

- デザイン／株式会社日本デザインセンター
- 使用色／カメオホワイト



コーリアン®使用箇所





©corareartisansjapan

「酒蔵ホテル® KIREI」は©KURABITO STAY, inc.の登録商標です。

Case Studies 08



酒蔵ホテル® KIREI

信州上田の酒蔵ホテル® KIREIは、築百年の商家を改築した一棟貸しの宿。受付を兼ねたダイニングに「リキュウグレー」の塊感あるキッチンが際立つ。光をやさしく受け止め、手にもしっとり馴染む質感が古材や土間と自然に馴染み、新旧の温度差を感じさせない。耐久性と手入れのしやすさも備え、岡崎酒造の銘酒とともに料理を五感で味わう場として快適さを提供。落ち着いた色合いと滑らかな表面が、風情ある空間に溶け込み、上質感を醸している。

- デザイン・設計／株式会社コラリアルデザインジャパン
- 使用色／リキュウグレー

コーリアン®使用箇所



Photo: Yoshihito Imaeda

Case Studies 09



西宮・酒蔵通り住宅公園  
ALLAGI株式会社 STYLE HOUSE

“ホテルライクな暮らし”をテーマにしたモデルハウス。ウォルナット無垢材キッチンの天板は「ウィッチヘーゼルⅡ」。重厚な素材の中に優しい表情が浮かび上がる。2,600mmの天板は現場でシームレスにジョイントされ、美しい一体感を実現。立ち上がりを設けたカウンターデザインで機能性と意匠性を両立し、空間に奥行きを与えている。洗面カウンターやテレビボードも同色柄で揃え、統一美のある住空間をつくり出している。

- デザイン・設計／ALLAGI株式会社
- 使用色／ウィッチヘーゼルⅡ

コーリアン®使用箇所





※壁面の内装制限については各自治体の法令をご確認ください。



Photo: Yoshihito Imaeda



Case Studies 10



宮崎 M 氏邸

天井高4mを超える吹き抜けのLDKに、オーダーメイドキッチンメーカー「リブレ」によるII型キッチンを設置。アイランド側には、ワークトップからシンク内側までコーリアン®で一体化した「ハイブリッドシンク」を採用し、生活感を抑えた家具のような佇まいを実現している。天板から側面まで包み込むように大胆に用いた「ストーンクレストスモーク」が、ダイナミックな模様でくつろぎ空間に華やぎをもたらしている。

- デザイン・製造・販売/リブレ株式会社
- 使用色/ストーンクレストスモーク

コーリアン®使用箇所



# EXTERIOR

光と組み合わせることで同一素材で異なる表情が楽しめる。  
昼と夜で変化する質感、独特の雰囲気。

## SIX WAKE ROPPONGI 使用色: グレイシアホワイト



©Shinichi Sato

## 株式会社エービーシー商会 ベンチ 使用色: ホワイトオニックス



## Feature/Data

- 41 素材の特性 / 自由な加工性
- 42 メンテナンス
- 43 環境への配慮
- 44 試験データ
- 45 カラー一覧
- 47 サイズと価格指数
- 48 シート適合シーム接着剤カラー一覧表

## Stratospheric by Fletcher Vaughan 使用色: グレイシアホワイト



## ■素材の特性

コーリアン®は、樹脂の中でも特に優れたMMA(メチルメタクリレート)樹脂と無機材を科学的に融合させたメタクリル樹脂強化無機材で、自然素材のデメリットを科学的に解消し、ナチュラルな質感を持つ理想の素材です。

### 衝撃や熱に強く、高い耐久性を発揮

#### ■耐衝撃性

たとえば12mm厚のコーリアン®に90cmの高さから450gの鋼球を落下させても損傷のない優れた耐衝撃性を有します。



#### ■耐熱性

280℃に熱した平底鍋を5分間放置しても割れなどの大きな損傷はありませんでした。ただし、高温の鍋などを置いたりした場合には、わずかに肌あれ、凹みなどが生じることもありますので、加熱した鍋を置く場合は鍋敷きをご使用ください。



#### クックトップまわりの施工

コーリアン®は、キッチンカウンターとして実用的には耐熱性をもっていますが、より安全に使用いただくためには、ガスまたは電気クックトップを取り付ける場合、開口部にアールを付け、器具とカウンターの間にすき間を取り、アルミテープ、断熱テープをカウンター面に貼ることをお勧めします。また、一部のガス機器につきましては、使用条件などにより、カウンターの温度が上がりすぎるために不具合が生じる恐れがありますので、ご注意ください。

## ■自由な加工性


穴開け加工や曲面加工、形状に合わせたカットも、特別な工具を用いることなく、設計者やデザイナーが描くカタチを実現できます。



小さな穴開け加工も簡単。



一体成形のような自然な仕上がりに。



熱加工で容易に曲がります。




#### ■平面加工について

コーリアン®専用のシーム接着剤を使用しますと、コーリアン®同士の継ぎ目はほとんど目立たなくなります。ただし、色柄によっては、シートの継ぎ目で柄が途切れることをご承知おきください。


#### ■エッジ加工について

デザイン性に優れるコーリアン®は、エッジ加工も自由自在です。どのような形も組み合わせで表現することができます。均質なソリッド材のため、ルーターやトリマーを使って、さまざまな面取り加工も可能です。デュボン™プライベートコレクションなどの表裏意匠性の異なる色柄については、デザインにより接着ラインが見えることがあります。

#### エッジの加工例(前だれ)



#### (バックガード)



コーリアン®のシートは重量物ですので、万一の落下などによりケガの恐れがあります。運搬の際は安全のため、すべり止めの付いた手袋と安全靴を必ず着用してください。

加工に関する詳しい情報は、「設計 / 加工 / 施工ガイド」をご参照ください。



設計 / 加工 / 施工ガイド

## ■メンテナンス

コーリアン®は均質なソリッド材です。調味料の汚れや水アカなどが染み込みにくく、万一汚れてしまっても、簡単に拭き取ることができます。メンテナンスにも優れたコーリアン®。その美しさは、変わることなく輝き続けます。

### メンテナンスを始める前に

- コーリアン®は汚れが染み込みにくい素材ですが、色柄によりメンテナンス方法・汚れの落とし方に違いがあります。
- ソコフなどのこげ落とし専用クリーナーは、コーリアン®の表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。

### 毎日のお手入れ

#### ●通常の汚れは…

コーリアン®は、均質なソリッド材ですから汚れが染み込みにくく、簡単なお手入れで汚れが残りません。日常の汚れや水アカなどは水拭き、またはキッチン用洗剤を浸した布で拭くだけで十分きれいになります。なお、使い込んでいくと自然と表面に艶がでてきます。この状態で部分的に研磨すると表面がムラになりますので、なるべく全体的にお手入れされることをお勧めします。



#### ○お手入れワンポイントアドバイス

濃色系コーリアン®をご使用の方で、手油汚れが気になる場合は、キッチンクイックルなどのキッチン用掃除シートで拭き取るときれいになります。

### 気になる汚れ・傷のお手入れ

#### 濃色系以外のコーリアン®をご使用の場合

#### ●しつこい汚れは…

スポンジたわしや、「スコッチ・ブライト™(研磨粒子付)」に中性洗剤やクリームクレンザーを含ませて弧を描くように磨いてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、上記の手順の後、水洗いした「スコッチ・ブライト™(研磨粒子付)」で軽く磨いてください。漂白剤も使用できますが、ご使用後は水拭きをしてください。※漂白剤のご使用にあたっては漂白剤メーカーの使用方法に従ってください。水をしっかり含ませたメラミンスポンジもご使用いただけます。



#### ●気になる傷は…

コーリアン®は、均質なソリッド材ですから、傷がついても簡単な手順で元通りにすることができます。目の粗い240番のサンドペーパーで傷が消えるまで磨いてください。次に目のやや細かい400番のサンドペーパーで軽く磨いてください。ソリッドカラーシリーズは、「スコッチ・ブライト™(研磨粒子付)」で軽く弧を描くように磨いて仕上げてください。ソリッドカラーシリーズ以外は、目の細かい600番のサンドペーパーか、「スコッチ・ブライト™(研磨粒子付)」でごく軽く磨いて仕上げてください。



※「スコッチ・ブライト™」はスリーエムカンパニーの登録商標です。

#### 濃色系のコーリアン®をご使用の場合

#### ●しつこい汚れは…

水をしっかり含ませたメラミンスポンジで、軽く拭き取ってください。

- 濃色系コーリアン®(右記参照)は水シミ、手油、傷などがほかの色に比べて目立ちます。ご理解の上ご使用ください。水シミの原因となりますので、水などの汚れはすぐに拭き取ってください。
- 濃色系コーリアン®を「スコッチ・ブライト™(研磨粒子付)」やクリームクレンザーで磨きますと、微妙な艶の違いを生じ、磨いた部分がうっすらと白くなってしまいますので、ご使用はお勧めしません。

#### ●アルコール使用時の注意点

アルコールは揮発性のため、通常使用ではコーリアン®に影響はありません。しかし、アルコールが揮発できない状況(例えばアルコールをスプレーした直後に物を上から置くなど)を作った場合、天板の表面が若干荒れてしまう場合がありますので十分ご注意ください。

- 濃色系コーリアン®の場合、アルコールを噴霧し、自然乾燥させると光沢斑が出る場合がありますので、ペーパータオル等にアルコールを含ませて拭いてください。その後アルコールが揮発した事をご確認ください。適切にご使用いただく事で、濃色系コーリアン®においてもアルコールをご使用いただけます。

#### 濃色系コーリアン®

プリマ	アッシュアグリゲート、ウェザードアグリゲート、カーボンアグリゲート、イブニングプリマ、コスモスプリマ
リコリ®	リコリブラック
デュボン™プライベートコレクション	ラバロックII、ソレル
コテトテ	リキュウグレー、ヨウカンブラウン、スマグレー
ユラギ	カームダークブラウン
マグナ*	ココアブラウン
シエラ*	ブラックオーツ
ソリッド	ホット、クラウド、エスプレッソ、ノクターン

## ■ 環境への配慮

コーリアン®シートは、人体に有害なVOCやダイオキシンを一切発生させません。その高い安全性は、日本はもちろん、世界のさまざまな環境基準において実証されています。美しさや機能性ととも、環境に対しての安全性も大切な要素と考えています。

### ホルムアルデヒドの発生0.0mg/L(20℃)

2003年7月より改正建築基準法が施行され、シックハウス症候群対策が必要となりました。

ホルムアルデヒド発散建築材料を4区分し、ホルムアルデヒド発散量が多い第1種材料(JIS/JAS表示F☆)は原則住宅建材には使用禁止となり、第2種材料(JIS/JAS表示F☆☆)、第3種材料(JIS/JAS表示F☆☆☆)は使用面積に制限を受けます。ホルムアルデヒド発散量が少ない規制対象外の建材(JIS/JAS表示F☆☆☆☆)は使用面積制限を受けません。

コーリアン®シートはホルムアルデヒド発散建築材料ではないため告示対象外材料であり、F☆☆☆☆のものと同様に使用面積制限を受けませんので安心してご利用いただけます。

ホルムアルデヒド放散量

JIS/JAS 表示	平均値	最大値
F ☆	5.0mg/L 以下	7.0mg/L 以下
F ☆☆	1.5mg/L 以下	2.1mg/L 以下
F ☆☆☆	0.5mg/L 以下	0.7mg/L 以下
F ☆☆☆☆	0.3mg/L 以下	0.4mg/L 以下

### 米国NPOグリーンガードの環境基準値をクリア

グリーンガード室内空気質認証取得(認定番号 3143-410)
---------------------------------

グリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境 ゴールド認証取得(認定番号 3143-420)
---

グリーンガードは米国の非営利団体で、化学物質の発生に関する基準を設定し、これに対する試験を実施、認定した製品のリストを公開しています。この認定試験は毎年行われ、デザイナーや設計者が室内空気質に悪影響を及ぼさない素材を識別しやすくすることにより、健康で安全な室内環境をつくることを目指しています。児童及び学校のための認証は、特に託児所や幼稚園を含む教育施設における内装材や仕上材の基準値であり、非常に厳しい水準となっています。コーリアン®シートは素材として、シーム接着剤は接着剤として、この基準をクリアしています。

グリーンガード室内空気質試験

項目	基準値
総VOC	≦0.50mg/m <sup>3</sup>
ホルムアルデヒド	≦61.3μg/m <sup>3</sup> (50ppb)
総アルデヒド	≦0.10ppm
総10μm以下の微粒子	≦50μg/m <sup>3</sup>
4フェニルシクロヘキセン	≦6.5μg/m <sup>3</sup>
特有の揮発性有機化合物(VOC)	≦1/10th TLV

グリーンガード児童及び学校のための室内空気質環境試験(ゴールド)

項目	基準値
総VOC	≦0.22mg/m <sup>3</sup>
ホルムアルデヒド	≦9μg/m <sup>3</sup> (7.3ppb)
総アルデヒド	≦0.043ppm
4フェニルシクロヘキセン	≦6.5μg/m <sup>3</sup>
総10μm以下の微粒子	≦20μg/m <sup>3</sup>
1メチル2ピロリドン	≦160μg/m <sup>3</sup>
特有の揮発性有機化合物(VOC)	≦1/2 CREL or 1/100th TLV

### 水による有害物質の溶出ゼロ

食品関連機器は有害物が水により溶け出さないことが重要です。コーリアン®シートは水による溶出試験で下記の有害物すべてにおいて不検出となっています。食品関連の用途にも安心してご使用いただけます。

水による溶出試験

溶出試験物質	結果
●アルキル水銀化合物 ●水銀またはその化合物 ●カドミウムまたはその化合物 ●鉛またはその化合物 ●六価クロム化合物 ●砒素またはその化合物 ●セレンまたはその化合物 ●クロム ●銅 ●亜鉛 ●マンガン ●コバルト ●ニッケル ●バナジウム	不検出

食品衛生に関する認定

日本/昭和34年厚生省告示第370号適合 米国/NSF(全米衛生財団)規格51合格
--

### 燃焼時にもダイオキシシン発生なし

コーリアン®シートを焼却処分しても、下記の有毒ガスやダイオキシンの発生はありません。また、防火性能試験時のマウスの生存率は100%でした。

コーリアン®シートの燃焼時の発生ガス

二酸化炭素	(1500mg/g)
一酸化炭素	(140mg/g)
シアン化水素	検出せず
アンモニア	検出せず
硫黄酸化物	検出せず
塩化水素	検出せず
窒素酸化物	検出せず

### 環境ホルモン(有害物質)不使用

環境ホルモンについてはその原因が究明されていませんが、1998年5月に環境庁が疑わしい物質として67物質+カドミウム、鉛、水銀を挙げています。コーリアン®シートからは、環境ホルモンとして疑われているダイオキシシンは発生しません。また、下記の物質は使用しておりません。

- スチレン ●ビスフェノールA
- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

#### ◎環境への取り組み

コーリアン®シートは有毒性がないため、かつては、工場での廃棄物を埋立または焼却処分していましたが、1999年よりセメントへのリサイクルを開始しました。2011年12月をもって富山工場はゼロエミッションを達成。また、プレコンシューマリサイクルに取り組み、2024年10月にリサイクル コーリアン®[ReCoRi(リコリ)]®シリーズ]を発売。

デュボン・MCC株式会社富山工場は2000年1月11日付で環境に関する国際規定であるISO14001の認証を取得

## ■ 試験データ

物理特性

項目	単位・他	条件	ソリッドペナーロ*アイス	シエラ*モンタナ	リコリ®	マグナ*	サザレ	コテテユラギ	デュボン™ プライベートコレクション		プリマ		試験方法
									シラスホワイトII	左記以外の色	ストーンクレストモーク カラクッタグレース ホワイトオニックス グレイオニックス	左記以外の色	
比重			1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	JIS Z 8807
引張強さ*	MPa		42	40	34	30	31	34	42	33	42	33	JIS K 7161
引張破壊伸び*	%		1.8	1.7	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	1.5	1.6	1.5	JIS K 7161
引張弾性率*	GPa		3.7	3.6	3.7	3.3	3.6	3.6	3.7	3.3	4.0	3.3	JIS K 7161
曲げ強さ	MPa	1kg	72	66	64	62	66	67	60	55	66	55	JIS K 7171
曲げ弾性率	GPa		9.1	7.7	7.5	7.7	8.6	8.8	8.8	7.5	9.1	7.5	JIS K 7171
アイソット衝撃値	kJ/m <sup>2</sup>		4.8	4.6	4.4	3.7	4.1	4.3	4.8	3.8	4.3	3.8	JIS K 7110
落球衝撃試験	cm		40	31	32	29	31	33	29	21	32	21	JIS K 7211
ロックウェル硬さ	Mスケール		91	89	85	85	84	85	84	79	91	79	JIS K 7202-2
パーコル硬さ			61	61	57	61	60	60	55	55	61	55	JIS K 6911
引っかかり硬度(鉛筆法)		200g荷重	6H	6H	6H	6H	自社法						
		750g荷重	3H	3H	3H	3H	JIS K 5600						
線膨張係数	/℃		3.2×10 <sup>-5</sup>	3.7×10 <sup>-5</sup>	4.0×10 <sup>-5</sup>	3.9×10 <sup>-5</sup>	3.9×10 <sup>-5</sup>	3.8×10 <sup>-5</sup>	3.7×10 <sup>-5</sup>	4.1×10 <sup>-5</sup>	3.2×10 <sup>-5</sup>	4.1×10 <sup>-5</sup>	JIS K 7197 -30℃~30℃
熱伝導率	W/(m・℃)	12mm厚	1.10	0.98	—	0.98	—	—	—	—	1.10	—	JIS A 1412
熱湯表面抵抗			変化なし	変化なし	—	変化なし	—	—	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD3-3.5
高温抵抗			変化なし	変化なし	—	変化なし	—	—	—	—	変化なし	—	NEMA-LD3-3.6
吸水率	%	23℃ 1日 100日	0.04 0.26	0.04 0.32	0.04 0.40	0.04 0.32	0.05 0.31	0.04 0.31	0.03 0.30	0.04 0.40	0.04 0.26	0.04 0.40	自社法 サンプル: 100×100×12mm
耐候性		1000時間	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	ほとんど変化なし	JIS B 7753						
色安定度		200時間	変化なし	変化なし	—	変化なし	—	—	変化小	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD3-3.3
カビ及び細菌			損傷なし	損傷なし	—	損傷なし	—	—	—	—	—	—	フロリダ暴露6ヶ月

※試験方法変更により、過去の掲載数値と異なる部分がありますが製品性能に変わりはありません。

電気特性

実測値に基づく代表値であり保証値ではありません。

項目	性能値		試験方法
	ソリッド・ペナーロ*	シエラ*・モンタナ・マグナ*	
耐アーク性(秒)	187	186	ASTMD495
絶縁破壊の強さ(kV/mm)	23.3(板厚2.5mm)	17.6(板厚3.7mm)	ASTMD149
誘電率	4.51 at 100Hz	4.68 at 100Hz	ASTMD150
誘電正接	0.078 at 100Hz	0.095 at 100Hz	ASTMD150
体積抵抗率(ohm・cm)	3.5×10 <sup>14</sup>	3.1×10 <sup>14</sup>	ASTMD257

光線透過率

実測値に基づく代表値であり保証値ではありません。

品番	板厚(mm)	全光線透過率(%)		拡散光線透過率(%)	
		WQ	GC	GQ	GW
ホワイトオニックス	12.0	7.8	7.1		
グレイシアアイス	12.0	7.3	6.7		
カメオホワイト	CW	6.0	4.4	4.5	
		12.0	0.4	—	
ソルト	6V	12.0	2.8	3.1	
リバーパール	RH	12.0	2.8	2.2	

JIS K 7375  
測定器:積分球式反射透過率計 RT 100(村上色彩技術研究所)

耐汚染性・耐薬品性

汚染物質	洗浄物質			
	水	キッチン用洗剤	クリームクレンザー	サンドペーパー
食品・調味料	しょうゆ	○		
	コーヒー	○		
	紅茶	○		
	カレー粉	△	△	○
	ソース	○		
	ウイスキー	○		
	タバスコ	△	○	
	紅しょうが	○		
	からし	○		
	オリーブ油	○		
文房具類	ケチャップ	○		
	水性マジック(黒)	○		
	油性マジック(黒)	×	×	○
	クレヨン(黒)	△	○	
	墨汁	○		
化粧品類	口紅	×	△	○
	髪染め	×	×	○
	ローション	○		
	コールドクリーム	△	○	
	眉墨	△	○	
	トニック	○		
	リキッド	△	○	

汚染物質	洗浄物質			
	水	キッチン用洗剤	クリームクレンザー	サンドペーパー
家庭用品	キッチン用漂白剤	○		
	バスマジックリン	○		
	コックローチ	△	○	
	硫酸 30%	○		
	塩酸 35%	○		
	硝酸 10%	○		
	酢酸 5%	○		
	水酸化ナトリウム 40%	○		
	炭酸ナトリウム 20%	○		
	クエン酸 10%	○		
化学薬品類	アンモニア水 28%	○		
	塩化ナトリウム 10%	○		
	メタノール 95%	○		
	エタノール 50%	○		
	四塩化炭素 95%	○		
	イソプロピルアルコール	○		
	シクロヘキサン	○		
	トルエン	○		
	キシレン	○		
	ガソリン	○		
灯油	○			
ヨウ素アルコール 1%	○			

汚染物質	洗浄物質			
	水	キッチン用洗剤	クリームクレンザー	サンドペーパー
アセトン	×	△	○	
染料	○			
酸性亜硫酸ナトリウム	○			
ヨード液	△	△	○	
リン酸ナトリウム	○			
尿素	○			
ベンジン	○			
ホルマリン(原液)	○			
ホルマリン(蒸気)	○			
硝酸銀(飽和)	○			
ヒビテン液(原液)	○			
ステリハイドL(10倍希釈)	○			
ビューラックス(原液)	○			
イソジン(原液)	○			
フェノール 5%	△	△	△	○
オスバン(原液)	○			
オキシドール(原液)	○			
クレゾール石けん液(原液)	×	×	×	○
クレゾール石けん液(25倍希釈)	○			

評価方法:社内法(カメオホワイト使用・23℃で24時間放置)

#### その他

一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会にて鉄道車両用材料燃焼試験を実施、不燃性判定を取得(ソリッドシリーズ 12mm厚、他) ※詳細はお問い合わせください。



#### シーム接着剤について

コーリアン®同士を接合させる、2液反応タイプの接着剤です。全部で16色を揃えています。各シートに適合するカラーはシート適合シーム接着剤のカラー—覧表(48ページ)をご参照ください。

- |         |   |
|---------|---|
| ①ガン     | 1箱1本入り                                  |
| ②カートリッジ | 容量50mL ミキサーチップ2個付き※ミキサーチップ(別売)は1箱250本入り |

※シーム接着剤で接着した場合、シームラインは変色する場合があります。

# カラー一覧

■ 濃色系コーリアン® ✕ 輸入品  
 ■ 濃色系コーリアン®は水シミ、手油、傷などがほかの色に比べて目立ちます。特性をご理解された上でご使用ください。  
 ✕ 輸入品は在庫と納期を必ずお確かめください。万が一在庫がない場合は納入までに約3~4ヶ月かかる場合があります。

・カタログ掲載の各製品の色調は印刷ですので多少現物と異なります。ご発注の際はサンプルにてお確かめください。




## Prima プリマ



## ReCoRi® リコリ®




## DuPont™ Private Collection デュポン™プライベートコレクション




## Cotetote コテトテ




## Sazare サザレ




## Yuragi ユラギ



## Magna マグナ\*



## Montana モンタナ



## Sierra\* シエラ\*



## Ice アイス



## Venaro\* ベナロ\*



## Solid ソリッド



## ■ サイズと価格指数

■ 濃色系コーリアン® ✕ 輸入品

シリーズ名	シート色	色記号	価格指数	幅 762mm		
				厚さ 6mm	厚さ 12mm	厚さ 19mm
				長さ 2,490mm	長さ 3,658mm	長さ 3,658mm
プリマ	ストーンクレストスモーク ✕	SRS	135		●	
	カラカッタグレージュ ✕	CCG	135		●	
	ニュートラルアグリゲート ✕	NXA	135		●	
	アッシュアグリゲート ✕	HXA	135		●	
	ウェザードアグリゲート ✕	WXA	135		●	
	カーボンアグリゲート ✕	CXA	135		●	
	ホワイトオニックス	WQ	135		●	
	グレーオニックス	GQ	135		●	
	ライムストーンプリマ ✕	LI	135		●	
	デュンプリマ ✕	UX	135		●	
リコリ®	イブニングプリマ ✕	EP	135		●	
	コスモスプリマ ✕	PX	135		●	
	リコリホワイト	RCW	135		●	
	リコリアイボリー	RCI	135		●	
	リコリベージュ	RCB	135		●	
デュボン™ プライベート コレクション	リコリグレー	RCG	135		●	
	リコリブラック NEW	RCK	135		●	
	リバーパール	RH	125		●	
	シラスホワイトII ✕	CR2	125		●	
	サンドストーン ✕	TO	125		●	
	クラムシェルII ✕	CL2	125		●	
	ウィッチヘーゼルII ✕	TD2	125		●	
	セージブラッシュII ✕	AH2	125		●	
	ヘーゼルナッツII ✕	JC2	125		●	
	レインクラウドII ✕	RC2	125		●	
コテトテ	アローレートII ✕	JB2	125		●	
	ラバロックII ✕	AA2	125		●	
	ジュニバー NEW ✕	KL	125		●	
	ソレル NEW ✕	MJ	125		●	
	シックイページュ	JNX	125		●	
	リキュウグレー	JHX	125		●	
	ヨウカンブラウン	JWX	125		●	
	スマグレー	JCX	125		●	
	ホワイトテラゾー	WTZ	125		●	
	グレイッシュテラゾー	GTZ	125		●	
ユラギ	カムニュートラル	CMN	125		●	
	カムベージュ	CMB	125		●	
	カムグレイッシュブルー	CMG	125		●	
	カムダークブラウン	CMD	125		●	
マグナ*	アンタークティカ	MT	125		●	
	ココアブラウン	CC	125		●	
	スパークリンググラニータ NEW ✕	SPG	125		●	
モンタナ	エベレスト	EV	120		●	
	ホワイトジャスミン	WJ	120		●	
	ライスベーパー	RP	120		●	
	ドープ NEW	DV	120		●	
シエラ*	ソルト	6V	120		●	
	サンドストーン	SS	120		●	
	ブラックオーツ	BQ	120		●	
アイス	グレイシアアイス	GC	110		●	
ベナーロ*	ペナーロホワイト	VW	110		●	
	デザイナーホワイト	WN	100		●	
	グレイシアホワイト	GW	100	●	●	
	カメオホワイト	CW	100	●	●	
	ビスク	BI	100		●	
	パールグレー	PG	100		●	
	ホット ✕	DH	100		●	
	クラウド ✕	CD	100		●	
	エスプレッソ	ES	100		●	
	ノクターン	DN	100		●	

価格指数はソリッドカラーの板価格を100とし、シリーズ別に指数化したものです。加工費などを含めた最終製品価格については、代理店・販売店へお問い合わせください。

## ■ シート適合シーム接着剤カラー 一覧表

●…最も適している ○…適している

シリーズ名	シート色	色記号	シーム接着剤色															
			カメオホワイト	パールグレー	ボーン	グレイシアホワイト	ドーンベージュ	ブラックフクタイン	トープ	シエラジュエル	グラベル	タンタルガラス	ニュートラル	ビスク	トランスルーセントホワイト	ライスベーパー	メテア	レッドホット
			CW	PG	BN	GW	DB	DN	TP	SJ	GV	TU	NU	BI	TW	RP	ED	DH
プリマ	ストーンクレストスモーク ✕	SRS	○			●												
	カラカッタグレージュ ✕	CCG	●												○			
	ニュートラルアグリゲート ✕	NXA									●	○						
	アッシュアグリゲート ✕	HXA							●									
	ウェザードアグリゲート ✕	WXA							●						○			
	カーボンアグリゲート ✕	CXA															●	
	ホワイトオニックス	WQ					●								○			
	グレーオニックス	GQ		●											○			
	ライムストーンプリマ ✕	LI	●									○						
	デュンプリマ ✕	UX			●													
リコリ®	イブニングプリマ ✕	EP													●			
	コスモスプリマ ✕	PX									●							
	リコリホワイト	RCW	○			●					○							
	リコリアイボリー	RCI				○										●		
	リコリベージュ	RCB									●					○		
デュボン™ プライベート コレクション	リコリグレー	RCG		●														
	リコリブラック NEW	RCK							●		●							
	リバーパール	RH	○					○							●			
	シラスホワイトII ✕	CR2	●								○							
	サンドストーン ✕	TO						●										
	クラムシェルII ✕	CL2			○						●		○					
	ウィッチヘーゼルII ✕	TD2			●								○					
	セージブラッシュII ✕	AH2			○								●					
	ヘーゼルナッツII ✕	JC2								○				●				
	レインクラウドII ✕	RC2									●		○					
コテトテ	アローレートII ✕	JB2	●					○										
	ラバロックII ✕	AA2													○		●	
	ジュニバー NEW ✕	KL													●			
	ソレル NEW ✕	MJ								○					●		○	
	シックイページュ	JNX										○	●					
	リキュウグレー	JHX								●					○			
	ヨウカンブラウン	JWX								●					●			
	スマグレー	JCX									●							
	ホワイトテラゾー	WTZ	○				●											
	グレイッシュテラゾー	GTZ											●					
ユラギ	カムニュートラル	CMN										●				○		
	カムベージュ	CMB									●							
	カムグレイッシュブルー	CMG				●												
	カムダークブラウン	CMD								●								
マグナ*	アンタークティカ	MT	○				●	○										
	ココアブラウン	CC								●								
	スパークリンググラニータ NEW ✕	SPG					●											
モンタナ	エベレスト	EV	●					○				○						
	ホワイトジャスミン	WJ						●										
	ライスベーパー	RP						○								●		
	ドープ NEW	DV								●								
シエラ*	ソルト	6V	○					●										
	サンドストーン	SS					●			○								
	ブラックオーツ	BQ							●			○						
アイス	グレイシアアイス	GC												○				
ベナーロ*	ペナーロホワイト	VW	●					○										
	デザイナーホワイト	WN						●										
	グレイシアホワイト	GW						●										
	カメオホワイト	CW	●					○										
	ビスク	BI	○		○									●				
	パールグレー	PG			●													
	ホット ✕	DH																●
	クラウド ✕	CD													○		●	
	エスプレッソ	ES									●							
	ノクターン	DN								●								


## カラー一覧ページで 原板の拡大イメージが確認できます！

弊社ホームページ「カラー一覧」詳細ページの写真の上にカーソルを乗せると  
カーソルが指している部分が**拡大表示**されます。



<https://dupont-mcc.co.jp/colors/>

カーソルを外すと元の写真に戻ります。



施工事例ページで  
CORIAN®の使用箇所がわかります！  
「施工事例」ページの写真の上にカーソルを乗せると  
**コーリアン®を使用している部分が赤く表示**されます。


さらに、文章中の「**コーリアン®色名**」をクリックすると  
当該カラーの詳細ページにアクセスできます。



カラー一覧ページで  
模様別順もできました！



@dupont\_mcc.official




## 【】TECTURE

設計者のための検索プラットフォーム



[www.tecture.jp/makers/1898](http://www.tecture.jp/makers/1898)



各種SNSでは、最新の情報や、世界各国の施工事例などを紹介しています。

YouTube Japan  
[www.youtube.com/@mcc193](https://www.youtube.com/@mcc193)

YouTube  
[www.youtube.com/CorianDesign](https://www.youtube.com/CorianDesign)

X  
[@coriandesign](https://twitter.com/coriandesign)



Make Your Space™

## 2026年度廃番製品 継続販売のご案内

下記コーリアン®は2026年4月1日より廃番となり、2026年度カタログには掲載されておりませんが、在庫がある限り、販売を継続いたします。  
在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきますので、  
ご購入の際は事前に販売代理店まで  
在庫確認をお願いいたします。



※カットサンプルは  
資料請求サイトから入手可能です。  
カットサンプルも在庫が無くなり次第終了いたします。  
<https://www.ts-base.jp/logi/duPont-corian/>

### ■シート

#### Linear

原寸 | 全体イメージ(500 × 1500mm / 縮尺 約1/12)




シルバーリニア (SVL)




セピアリニア (SPL)



#### Deep



ディープナイトスカイ II (HY2)



### ■シーム接着剤

・ブルーペブル (BE)

CORIAN®  
DESIGN

Make Your Space™

●このカタログに記載されている内容は、仕様変更により予告なく変更されることがあります。©2026 デュポン・MCC株式会社 著作権：いかなる形式においても許可なく、本書の一部または全部の複製を禁じます。Copyright ©2026 DuPont-MCC Co., Ltd. All rights reserved. ●Corian®, コーリアン®, Corian® Designロゴ、Make Your Space™、DuPont™および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc.の関連会社の商標又は登録商標です。●\*、ReCoRi®, リコリ®は、デュポン・MCC株式会社の登録商標です。

## デュポン・MCC株式会社

〒100-6111  
東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

公式HP



お問い合わせ

